

VALSEC LANAROC

Mortero adhesivo para la colocación de lanas minerales



Mortero adhesivo hidrófugo, para la colocación de paneles de lanas minerales. Formulado para ser impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua y dotado de un gran tiempo abierto

Campo de aplicación

Sobre soportes de fábrica de ladrillo cerámico, o bloque de hormigón, para la colocación de lanas minerales (roca o vidrio).

Uso interior y exterior.

Condiciones de suministro

Envasado en saco de 25 Kg.

Gama de Producto

Gris.



Preparación del producto

Mezclar el producto con un 24% de agua aproximadamente con batidor eléctrico de bajas revoluciones, o con máquina de proyección.

Preparación del soporte

Los soportes deben poseer las siguientes cualidades:

- Deben ser resistentes, estables y libres de suciedad.
- No debe ser usado sobre soportes hidrofugados superficialmente, de yeso, ni sobre pinturas o revestimientos plásticos.
- No debe estar demasiado seco ni saturado de agua. En tiempo caluroso debe humedecerse antes de la aplicación.

Colocación del producto

Aplicar el mortero mediante máquina de proyección o manualmente. El soporte debe quedar totalmente cubierto de mortero para conseguir una correcta impermeabilización, y aislamiento térmico-acústico.

Reglear la superficie hasta obtener unos espesores comprendidos entre 3 y 5 mm.

Colocar los paneles mediante presión comprobando que el mortero aún está fresco, para que penetre la lana en el mortero.

Características

Es un mortero formulado a base de cemento, áridos de granulometría compensada, cal, y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Tipo GP según norma UNE EN 998-1			
Granulometría máx.	1 mm	Agua de amasado	24% ± 1%
Tiempo de utilización	Aprox. 90 min.	Densidad aparente	1,6 ± 0,1 kg/m ³
Absorción de agua por capilaridad UNE EN 1015-18	≤ 0,4 kg/m ² min ^{1/2}	Temperatura de trabajo	+5°C a +35°C
Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN 1015-19	μ ≤ 16	Espesor de capa	3-5 mm
Resistencia a compresión UNE-EN 1015-11	≥ 4 Mpa	Rendimiento aproximado	7-9 kg/m ²
Adherencia EN 1015-12	≥ 0,5 Mpa	Reacción al fuego	A1

Calidad

VALSEC LANAROC satisface todos los requisitos de calidad establecidos en la norma de obligado cumplimiento UNE EN 998-1.

Los morteros **VALSEC** están elaborados en plantas productivas para la fabricación de Mortero Seco Industrial certificadas por AENOR, en su Sistema de Aseguramiento de la Calidad, conforme a las exigencias de la norma UNE EN ISO 9001:2000.

Los datos facilitados están basados en ensayos realizados en nuestro laboratorio de control y son resultado de la amplia experiencia de los productos elaborados por el **GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS**. Las diferentes condiciones de trabajo de la obra pueden causar variaciones en alguno de los datos facilitados.

Almacenamiento

Debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Seguridad

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños.

Nota: El Grupo Cementos Portland Valderrivas declina toda responsabilidad a causa de una utilización inadecuada del producto o a circunstancias imprevistas en el uso del mismo, ya que las condiciones y modos de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad de cliente asegurarse del correcto uso del producto en la aplicación a realizar.

