

VALCOL CLASIC

C1
UNE EN 12004

Adhesivo cementoso para aplicación en capa fina



Adhesivo cementoso de uso interior, para la colocación en capa fina de piezas cerámicas de absorción media y alta sobre soportes de enfoscado de mortero en pavimentos o revestimientos.

Tipo C1 según UNE EN 12004.

Campo de aplicación


APLICACIÓN: INTERIOR				
SOPORTE		PIEZA DE REVESTIMIENTO		
Muro/ Pavimento	Tipo de soporte	Tipo de pieza	Tamaño de pieza	Absorción de pieza
Muro	Enfoscado de mortero.	Cerámicas. Gres. Azulejo. Gres esmaltado. Baldosín catalán. Barro cocido. Mosaico esmaltado.	Mediano, pequeño ≤35x35 cm ⁽¹⁾ (o superficie equivalente)	Media o alta Grupo II: 6%≤E≤10% Grupo III: E≥10%
Pavimento	Recrecido de mortero. Pavimento antiguo (terrazo) o irregular.	Cerámicas. Gres. Azulejo. Gres esmaltado. Baldosín catalán. Barro cocido. Mosaico esmaltado.	Mediano, pequeño ≤40x40 cm ⁽¹⁾ (o superficie equivalente)	Media o alta Grupo II: 6%≤E≤10% Grupo III: E≥10%

(1) Doble encolado para tamaños superiores y/o pesos superiores a 40 kg/m².

Condiciones de suministro

Envasado en saco de 25 Kg protegido con lámina de plástico.

Colores

Gris y Blanco 

Preparación del producto

Añadir aproximadamente 6 litros de agua por cada saco de **VALCOL CLASIC (C1)**. Amasar manualmente o con un batidor eléctrico lento hasta conseguir una pasta homogénea sin grumos. Dejar reposar 5 minutos antes de su utilización. Reamasar a continuación.

El tiempo de utilización de **VALCOL CLASIC (C1)** es aproximadamente de 90 minutos desde su elaboración.

Preparación del soporte

El soporte deberá estar plano, seco, consistente y limpio (exento de polvo, lechadas superficiales, partículas sueltas o cualquier otro material que impida una buena adherencia: pinturas, desencofrantes, etc.). El soporte debe estar nivelado. Comprobar con una regla de 2 m que las diferencias no son > 5 mm.

Comprobar la compatibilidad entre adhesivo y soporte. Debe aplicarse sobre soportes de morteros cementosos. Si se aplica directamente sobre ladrillos aplicar un recrecido de mortero o cemento cola de unos 5 mm 48h antes del alicatado.

No aplicar sobre soportes de yeso (para ello emplear **VALCOL YESO**). Para aplicación en capa gruesa > 5 mm utilizar **VALCOL CAPA GRUESA** o **VALCOL FLEX GRUESA** en función de la absorción de la pieza a colocar. Para piezas de baja absorción utilizar **VALCOL CELANIC**, **VALCOL FLEX**, o **VALCOL SUPERFLEX**. Consultar ficha técnica de los diferentes productos.

Preparación de la pieza

La pieza debe de estar libre de polvo y suciedad.
Comprobar la planimetría de la pieza.

Características

Es un mortero formulado a base de cemento, áridos seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos, que mejoran su trabajabilidad, retención de agua, adherencia y propiedades antidescuelgue.

Tipo C1 según norma UNE EN 12004			
Adherencia inicial UNE EN 1348	≥ 0,5 N/mm ²	Agua de amasado	24 % ±1 %
Adherencia tras inmersión agua UNE EN 1348	≥ 0,5 N/mm ²	Densidad aparente UNE EN 1015-6	1,5 ± 0,2 kg/l
Adherencia tras hielo-deshielo UNE EN 1348	≥ 0,5 N/mm ²	Temperatura de trabajo	+5°C a +35°C
Adherencia tras envejecimiento UNE EN 1348	≥ 0,5 N/mm ²	Tiempo para el rejuntado	≥ 24h
Tiempo abierto UNE EN 1346	20 min.	Espesor de capa	≤ 5 mm
Tiempo de utilización	Aprox. 90 min.	Rendimiento aproximado	4 kg/m ²

Colocación del producto

Aplicar en capa fina por encolado simple (sobre soporte) o doble encolado (sobre soporte y pieza) con una llana dentada.


No se debe sobrepasar el tiempo abierto del producto, por ello se recomienda la aplicación en tramos pequeños, la comprobación regular de la pegajosidad del cemento cola y la verificación de la no formación de película superficial. En caso de formación de película superficial volver a pasar la llana.

Se ha de colocar la pieza presionando fuertemente hasta asegurar el aplastamiento de los surcos.

Respetar en toda la aplicación las juntas estructurales, perimetrales, intermedias y las juntas de colocación. Estas últimas han de ser como mínimo de 1,5 mm en aplicaciones interiores. Rellenar las juntas de colocación 24h después de la aplicación con **VALCOL JUNTA UNIVERSAL**.

No trabajar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.

Calidad

VALCOL CLASIC (C1) está en posesión de la marca AENOR  de producto, la cual da conformidad de que el producto satisface todos los requisitos de calidad establecidos en la norma de obligado cumplimiento UNE EN 12004.

Los adhesivos cementosos **VALCOL** están elaborados en plantas productivas para la fabricación de Mortero Seco Industrial certificadas por AENOR, en su Sistema de Aseguramiento de la Calidad, conforme a las exigencias de la norma UNE EN ISO 9001:2000.

Los datos facilitados están basados en ensayos realizados en nuestro laboratorio de control y son resultado de la amplia experiencia de los productos elaborados por el **Grupo Cementos Portland Valderrivas**. Las diferentes condiciones de trabajo de la obra pueden causar variaciones en alguno de los datos facilitados.

Almacenamiento

Debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Seguridad

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños.

Nota: El Grupo Cementos Portland Valderrivas declina toda responsabilidad a causa de una utilización inadecuada del producto o a circunstancias imprevistas en el uso del mismo, ya que las condiciones y modos de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad de cliente asegurarse del correcto uso del producto en la aplicación a realizar.

