

VALSEC FRAGUADO RÁPIDO

Cemento natural de fraguado rápido



Cemento natural rápido para uso en la albañilería de la construcción.

Campo de aplicación

Elementos constructivos que por su función y utilización deben de conseguir un fraguado rápido.

Alcantarillados, conducciones de agua, colocación de marcos, aristas, machihembrados, tabiques, etc.

Condiciones de suministro

Envasado en saco de 20 Kg.

Colores

Gris



Preparación del producto

El **FRAGUADO RÁPIDO VALSEC** envasado en sacos se prepara en hormigón. Añadir 9 litros de agua por cada saco de mortero (0,45 litros/ kg).

Amasar hasta conseguir una pasta homogénea. El tiempo de utilización del mortero refractario es aproximadamente de 2,45 minutos desde su elaboración.

Preparación del soporte

Los soportes deben poseer las siguientes cualidades:

- Deben estar limpios y humedecidos.
- Deben ser resistentes y estables.
- Sin restos de yeso, pinturas, revestimientos plásticos, hidrofugantes, etc.

Colocación del producto

Extender la pasta sobre el soporte o pieza con ayuda de la paleta.

Características

| Características técnicas del producto | | | |
|--|------------------|---|---------------------|
| Principio de endurecimiento UNE EN 196-3 | 1,5 min. | Consistencia UNE EN 1015-3 | 175 mm |
| Fin de endurecimiento UNE EN 196-3 | 3,5 min. | Resistencia a compresión a 24h UNE EN 80116 | 2 N/mm ² |
| Tiempo de utilización | Aprox. 2,45 min. | Resistencia a compresión a 28 días UNE EN 80116 | 8 N/mm ² |

Calidad

Los morteros industriales suministrados por el **Grupo Cementos Portland Valderrivas** están elaborados en plantas productivas certificadas en su Sistema de Aseguramiento de la Calidad, conforme a las exigencias de la norma UNE EN ISO 9001:2000.

Los datos facilitados están basados en ensayos realizados en nuestro laboratorio de control y son resultado de la amplia experiencia de los productos **VALSEC**. Las diferentes condiciones de trabajo de la obra pueden causar variaciones en alguno de los datos facilitados.

Almacenamiento

Debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Seguridad

Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5°C ni superior a 35°C.



Nota: El Grupo Cementos Portland Valderrivas declina toda responsabilidad a causa de una utilización inadecuada del producto o a circunstancias imprevistas en el uso del mismo, ya que las condiciones y modos de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad de cliente asegurarse del correcto uso del producto en la aplicación a realizar.