

VALSEC CAPA RODADURA

Mortero que mejora la resistencia a la abrasión del pavimento



Mortero en polvo de rodadura industrial colorado, para aplicar sobre hormigón fresco, que permite el fratasado del mismo, proporcionando una gran resistencia a la abrasión.

La **CAPA DE RODADURA VALSEC** está disponible en la siguiente gama:

BASE CUARZO:

Base de cemento gris y cuarzo.

BASE CORINDÓN:

Base de cemento gris y corindón.

Campo de aplicación

Uso interior / exterior. Sobre hormigón fresco.
Suelos de almacenes, parkings, supermercados, estaciones de servicio, pistas deportivas, naves industriales, etc.

Condiciones de suministro

Envasado en saco de 25 Kg.

Colores

Gris, rojo, verde 

Preparación del producto

Aplicación mediante espolvoreo del producto en seco sobre hormigón plástico.

Preparación del soporte

Preparar el soporte protegiendo las zonas que han de permanecer limpias, la base ha de estar compacta y lisa para recibir el hormigón. Utilizar las mallas correspondientes para armar el hormigón.

Una vez preparado el soporte extender el hormigón de manera uniforme, alisando la superficie del hormigón con una llana de magnesio para abrir el poro.

Características

Es un mortero formulado a base de cemento, cuarzo / corindón, aditivos orgánicos, inorgánicos y pigmentos.

CAPA DE RODADURA BASE CUARZO			
Densidad aparente	1,8 ± 0,2 kg/l	Rendimiento aproximado	4 ± 2 kg/m ²
Temperatura de trabajo	+5°C a +35°C	Reacción al fuego	A1
		Resistencia a la abrasión (Böhme) UNE EN 13892-3	≤ 6 cm ³ / 50 cm ²

CAPA DE RODADURA BASE CORINDÓN			
Densidad aparente	2,0 ± 0,2 kg/l	Rendimiento aproximado	4 ± 2 kg/m ²
Temperatura de trabajo	+5°C a +35°C	Reacción al fuego	A1
Dureza Mohs Corindón	9	Resistencia a la abrasión (Böhme) UNE EN 13892-3	≤ 6 cm ³ / 50 cm ²

Colocación del producto

Espolvorear manualmente la capa de rodadura de modo que quede cubierto todo el hormigón fresco.

A continuación se alisa y endurece la superficie mediante la fratasadora (helicóptero), la aplicación se ha de realizar de forma homogénea en toda la superficie para asegurar una correcta pigmentación del hormigón.

Realizar a continuación el curado de la superficie.

No aplicar con riesgos de heladas, lluvias, ni ambientes muy calurosos o de fuertes vientos.

Calidad

Los morteros industriales **VALSEC** están elaborados en plantas productivas para la fabricación de Mortero Seco Industrial certificadas por AENOR, en su Sistema de Aseguramiento de la Calidad, conforme a las exigencias de la norma UNE EN ISO 9001:2000.

Los datos facilitados están basados en ensayos realizados en nuestro laboratorio de control y son resultado de la amplia experiencia de los productos elaborados por el **Grupo Cementos Portland Valderrivas**. Las diferentes condiciones de trabajo de la obra pueden causar variaciones en alguno de los datos facilitados.

Almacenamiento

Debe almacenarse en lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol. El tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

Seguridad

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños.

Nota: El Grupo Cementos Portland Valderrivas declina toda responsabilidad a causa de una utilización inadecuada del producto o a circunstancias imprevistas en el uso del mismo, ya que las condiciones y modos de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad de cliente asegurarse del correcto uso del producto en la aplicación a realizar.

